

PTFE ACCIAIO 50% | POLITETRAFLUOROETILENE

Caratteristiche principali

Il PTFE viene caricato con alcune polveri metalliche così da aumentarne la resistenza chimica e la conducibilità termica ed elettrica, presentando, inoltre, un'ottima resistenza alla compressione.

Applicazioni

Piani di scorrimento
Cuscinetti
Pattini

Settori di applicazione

Chimico Alimentare
Medicale e farmaceutico
Power Plant, Offshore,
Oil & Gas
Meccanico Automotive
Automazione Industriale
Elettrico e dei Semiconduttori

Compatibilità FDA No

Colori disponibili



PROPRIETÀ	NORMATIVA	UM	PTFE ACCIAIO
PROPRIETÀ FISICHE			
Densità	DIN53479	g/cm ³	3.35
Assorbimento d'acqua (u.r. 50% a 23°C)	**DIN53495	%	-
Temperatura max di impiego in aria per brevi durate	-	°C	-
Temperatura max di impiego in aria in continuo	-	°C	260
Temperatura minima di impiego in aria in continuo	-	°C	-200
PROPRIETÀ MECCANICHE			
Carico di snervamento (σ_s)	*DIN53455 (4)	N/mm ²	-
Allungamento allo snervamento (ϵ_s)	DIN53455	%	-
Carico di rottura (σ_r)	DIN53455	N/mm ²	17-23
Allungamento a rottura (ϵ_r)	ISO527	%	180
Resistenza all'urto	*DIN53453	kJ/m ²	-
Resistenza all'urto, prova con intaglio	*DIN53453	kJ/m ²	-
Durezza Rockwell	DIN53465	Scala M	-
Test compressione, carico 1% deform. nominale	*DIN53454 (3)	N/mm ²	10-10.5
Modulo di elasticità	*DIN53457 (5)	N/mm ²	-
PROPRIETÀ TERMICHE			
Temperatura di fusione	-	°C	-
Temperatura di rammollimento VICAT	DIN53460	°C	-
Temperatura di deformazione sotto carico di flessione	DIN53461	°C	-
Coefficiente di dilatazione termica lineare (α)	ASTMD 696	KX10 ⁻⁵	10-12
Conducibilità termica a 23°	DIN52612	W/(Kxm)	0.65
PROPRIETÀ ELETTRICHE			
Resistività di volume	**DIN53482	Ω /cm	-
Resistività superficiale	**DIN53482	Ω	-
Costante dielettrica a 10 ³ HZ (sosp. di 1 mm.)	**DIN53483	-	-
Fattore di dissipazione (tan δ) a 10 ³ HZ	**DIN53483	-	-
Rigidità dielettrica (su spessore di 1 mm.)	**DIN53481	kV/mm	-
Resistenza alle correnti di dispersione	112/030TI	-	-
ALTRE PROPRIETÀ			
Possibilità di incollaggio	-	-	No
Assenza di rischi fisiologici	FDA	-	No
Coefficiente di attrito a secco su acciaio	DIN53375	-	-
Infiammabilità	UL94	-	-
Stabilità ai raggi UV	-	-	-

* : MISURAZIONI SU PROVETTE ALLO STATO ANIDRO
** : MISURAZIONI SU PROVETTE ALLO STATO DI EQUILIBRIO
CON U.R. DEL 50% A TEMPERATURA DI 23° C

(3): SU CILINDRI Ø 12X30 mm
(5): VELOCITÀ DI TRAZIONE 1 mm/min
(4): VELOCITÀ DI TRAZIONE 5 mm/min
(6): VELOCITÀ DI TRAZIONE 20 mm/min

► info@tecno-plastic.it ► www.tecno-plastic.it

TECNO PLASTIC ENGINEERING s.r.l. Sede operativa: Via Ratti, 80 20855 Lesmo (MB) • Italia Tel. +39 039 6888107 - 6888408

TECNO PLASTIC ENGINEERING®
TPE