

PTFE VERGINE | POLITETRAFLUOROETILENE

► Caratteristiche principali

Ottima resistenza chimica tranne agli aceti alcali e all'acido fluoridrico; elevata resistenza.

► Applicazioni

Sedi di valvole,
tenute cuscinetti
resistenze all'attacco
chimico

► Settori di applicazione

Chimico Alimentare
Medicale e farmaceutico
Power Plant, Offshore,
Oil & Gas
Meccanico Automotive
Automazione Industriale
Elettrico e dei Semiconduttori

► Compatibilità FDA No

► Colori disponibili



PROPRIETÀ	NORMATIVA	UM	PTFE STAMPATO
PROPRIETÀ FISICHE			
Densità	DIN53479	g/cm ³	2.18
Assorbimento d'acqua (u.r. 50% a 23°C)	**DIN53495	%	-
Temperatura max di impiego in aria per brevi durate	-	°C	260
Temperatura max di impiego in aria in continuo	-	°C	-
Temperatura minima di impiego in aria in continuo	-	°C	-200
PROPRIETÀ MECCANICHE			
Carico di snervamento (σ_s)	ASTMD 4894	N/mm ²	25
Allungamento allo snervamento (ϵ_s)	ASTMD 4894	%	250
Carico di rottura (σ_r)	DIN53455	N/mm ²	25-31
Allungamento a rottura (ϵ_r)	ASTMD 4894	%	250
Resistenza all'urto	*DIN53453	kJ/m ²	-
Resistenza all'urto, prova con intaglio	*DIN53453	kJ/m ²	-
Durezza Rockwell	DIN53465	Scala M	55
Test compressione, carico 1% deform. nominale	ASTMD 695	N/mm ²	5
Modulo di elasticità	*DIN53457 ⁽⁵⁾	N/mm ²	7500
PROPRIETÀ TERMICHE			
Temperatura di fusione	-	°C	-
Temperatura di rammollimento VICAT	DIN53460	°C	-
Temperatura di deformazione sotto carico di flessione	DIN53461	°C	-
Coefficiente di dilatazione termica lineare (α)	DIN53752	KX10 ⁻⁵	13
Conducibilità termica a 23°	DIN52612	W/(Kxm)	0.23
PROPRIETÀ ELETTRICHE			
Resistività di volume	**DIN53482	Ω /cm	10 ¹⁷
Resistività superficiale	**DIN53482	Ω	10 ¹⁶
Costante dielettrica a 10 ³ HZ (sosp. di 1 mm.)	**DIN53483	-	2.1
Fattore di dissipazione (tan δ) a 10 ³ HZ	**DIN53483	-	-
Rigidità dielettrica (su spessore di 1 mm.)	**DIN53481	kV/mm	55
Resistenza alle correnti di dispersione	112/030TI	-	-
ALTRE PROPRIETÀ			
Possibilità di incollaggio	-	-	No
Assenza di rischi fisiologici	FDA	-	Si
Coefficiente di attrito a secco su acciaio	DIN53375	-	0,05
Infiammabilità	UL94	-	-
Stabilità ai raggi UV	-	-	-

* : MISURAZIONI SU PROVETTE ALLO STATO ANIDRO
** : MISURAZIONI SU PROVETTE ALLO STATO DI EQUILIBRIO
CON U.R. DEL 50% A TEMPERATURA DI 23° C

(3): SU CILINDRI Ø 12X30 mm
(5): VELOCITÀ DI TRAZIONE 1 mm/min
(4): VELOCITÀ DI TRAZIONE 5 mm/min
(6): VELOCITÀ DI TRAZIONE 20 mm/min

► info@tecno-plastic.it ► www.tecno-plastic.it

TECNO PLASTIC ENGINEERING s.r.l. Sede operativa: Via Ratti, 80 20855 Lesmo (MB) • Italia Tel. +39 039 6888107 - 6888408

TECNO PLASTIC ENGINEERING®
TPE